



ZKUŠEBNÍ VYSVĚDČENÍ č. 12/98

Vzorek Dřevěné brikety klasického tvaru

Došel 23.1.98

Obal

Váha vzorku (i s obalem)

Zasílatel BRD spol. s r.o., Padařovice 9, 46345 Pěnčín

Poznámka: Stanovené hodnoty jsou přepočteny na bezvodý stav vzorku a vyjádřeny v g/t (mg/kg, µg/g)

Cl	78,2
F	3,1
As	0,31
Cr	0,16
Zn	8,10
Cu	0,72
Pb	0,43
Cd	0,02
Hg	0,0322
EOX pod	0,1

Uvedené hodnoty vyhovují svými parametry novelizované německé normě DIN 51731

Praha dne 10. února 1998

Referent

Ředitel ústavu

